

CERA TRANSPARENTE CR 50

Ficha tecnica

NOMBRE:

CERA TRANSPARENTE CR 50

GRUPO:

cera al agua

USO

cera específica para paredes internas decoradas con Stucco Antico Veneziano a pennello y para muebles

CARACTERISTICAS:

peso específico: 950 ± 20 gr/LT. a 25°C

rendimiento: 32 - 40 m²/LT (para 2 manos)

efecto estetico: pastoso

color: transparente después del secado

Confeccion: LT. 0,250

SECADO:

en superficie: 2 horas a 20°C

en profundidad: 16 - 18 horas a 20°C

CARACTERISTICAS y

RESISTENCIA:

buena impermeabilizacion y lavabilidad de las paredes tratadas

PREPARACION

diluicion: listo al uso

PRODUCTO:

APLICACION:

sistema: con la brocha y espátula del KIT 42

numero de capas: 1 - 2

CICLO APPLICATIVO:

STUCCO ANTICO VENEZIANO puede ser tratado con la CERA AL AGUA para dejar la superficie más lavable. Aplicar una o dos manos de CERA TRANSPARENTE CR 50 al agua, o bien dar una primera mano de CERA TRANSPARENTE CR 50 y después de aproximadamente 2 horas a 20°C extender una segunda mano de CERA ORO A 30, siempre al agua. La CERA se aplica con la misma técnica aplicativa del STUCCO ANTICO VENEZIANO con pinceladas y espátuleadas de forma que cubramos toda la superficie sin dejar espacios vacíos y siempre con las herramientas del KIT 42. Para obtener el acabado lucido, después de 16 - 18 horas a 20°C, frotar en sentido rotativo con un paño de lana hasta obtener el brillo deseado.

NOTA:

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.

Ficha nº SC 00172 emitida por el Responsable del Control de Calidad.

Edición nº 1

Septiembre 2004