



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00228

SABULADOR SOFT

Ficha Tecnica

<u>NOMBRE:</u>	SABULADOR SOFT
<u>GRUPO:</u>	Pintura de efecto luminicente
<u>EMPLEO:</u>	revestimiento para interior al agua
<u>CARACTERISTICAS:</u>	peso especifico: 1.100 ± 30 gr/LT a 25°C viscosidad: = = = rendimiento: 9 - 12 m ² /LT (puede variar en función de la base, la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y el metodo de aplicación) efecto estetico: opalescente semilucido color: ARGENTO 100, ORO 200, ALUMINIO 300 y colores de catalogo envase: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5 en superficie: 1 hora a 20°C repintable: 3 - 4 horas a 20°C en profundidad: 24 horas a 20°C

SECADO:

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

Pintura al agua para interior dotada de una exclusividad y luminosidad con reflejos de arena. Con SABULADOR SOFT se pueden crear ambientes exclusivos y elegantes, en estilo moderno y clasico y siempre en linea con las nuevas tendencias decorativas. El SABULADOR SOFT es una pintura de calidad superior en cuanto transpiracion, lavabilidad y repintado con cualquier pintura al agua.

PREPARACIÓN SOPORTE:

Soporte Viejo. Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones específicos. Estucar la superficie donde sea necesario con un material a tal efecto. Cuando el estuco se haya secado, después de 4 horas a 20°C, aplicar como fijador una mano de PRIMART 600 diluido al 50% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Si, en cambio, las superficies no son harinosas, una vez que el plaste se haya secado, aplicar una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder a la aplicación de SABULADOR SOFT

Soportes nuevos. Estucar apropiadamente la superficie a tratar donde sea necesario, utilizando un producto a tal efecto. Una vez seco, transcurridas aprox. 4 horas a 20°C, lijar y aplicar una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 Horas a 20°C aplicar SABULADOR SOFT.

PREPARACION PRODUCTO

dilución: listo al uso

raporte de catalizacion: = = =

pot life: = = =

sistema: brocha

número de estrato: 1 - 2

APLICACIÓN

pagina 1 di 2



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00228

CICLO APLICATIVO:

Para obtener el color del catalogo necesita mezclar el SABULADOR SOFT Col. ARGENTO 100 o Col. ORO 200 con la relativa cantidad de pasta colorante denominada COLORI'. En alternativa se podria colorear con el Sistema Tintometrico VALCLONE.

Efecto brocha: aplicar y trabajar con el SABULADOR SOFT y con la Brocha PV 09 en todas las direcciones . Aproximadamente después de 4 horas a 20°C aplicar la segunda mano con la misma tecnica.

Efecto estriado: aplicar y trabajar el SABULADOR SOFT con el Rodillo PV 95 en todas las direcciones y con el ultimo repaso en el sentido vertical desde arriba hasta abajo. Con el producto todavía humedo,peinar con el Cepillo PV 88 o PV 89 dejando las estriadas más rectas posibles desde arriba hasta abajo y viceversa. Aproximadamente después de 4 horas a 20°C aplicar la segunda con la misma tecnica sea con el Rodillo y por el Cepillo.

Conservazione: en lata bien cerrada, aún después del uso, a una temperatura mayor de +10°C y menor de +30°C.

Estabilidad: aproximadamente 2 años en envases bien cerrados de fábrica

NOTA:

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C e +30°C. Lavar las herramientas seguidamente después del uso con agua y jabón.

Ficha n° SC 00228 emitida por el responsable Control y Calidad:

Edición n° 1

Enero 2011

pagina 2 di 2